

FICHA TECNICA



DESCARGAR 

EXTERIOR MEDELLIN 60X60

Calidad: Primera

Tamaño Nominal o Formato:

60cm x 60cm

Modular(M) o no Modular :

Modular(M)

Código SKU: 202226

País Origen: Colombia

Superficie: Esmaltada GL



USOS

Todo Producto Para Piso, Pueder ser
Instalado en la pared

Piso



ÁREAS DE INSTALACIÓN



Exteriores



EMPAQUE

CAJA

Piezas

m²

5

1,8



CARACTERÍSTICAS



MATE



ESTRUCTURA



CARAS
DIFERENCIADAS



RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO



RESISTENCIA
DESGASTE



NO SE MANCHA



PEI 5



Fabricado Por



ESTIBA	Cajas	m ²
	72	129,6

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

		REQUISITOS (parámetros)		NORMA NTC 919 Anexo K Grupo BIIB	CERÁMICA ITALIA
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	LONGITUD Y ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	CUMPLE
		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPESTORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDAD	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	CALIDAD SUPERFICIAL	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%		CUMPLE
PROPIEDADES FISICAS	% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	(6%<Ev ≤ 10%)	NTC 4321-3	CUMPLE
	RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N)	Espesores ≥ 7,5 mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
		Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		N/A
	MODULO DE ROTURA (N/mm²)	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm²		> 19 N/mm·²
	RESISTENCIA A LA ABRASION	USO		NTC 4321-7	Piso
		PEI			5
	COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE		NTC 4321-17	2

PROPIEDADES QUÍMICAS	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14	5
	RESISTENCIA A LOS QUÍMICOS	MINIMO B	Mínimo B	NTC 4321-13	CLASE A